

Collection 59

Colours and Materials



EN – Collection 59

Composition	100 % Polyester recycled (Xtreme FR®)
Width	140 cm
Weight	~ 435 g/per linear metre
Abrasion resistance (12 kpa)	Martindale 100.000 cycles
Pilling Resistance EN 12945-2	5
Light fastness EN ISO 105-B02:1999 · 2	6 (Scala 1-8)
Fastness to rubbing EN ISO 105-X12:2002	4 - 4 dry and wet (Scala 1-5)
Flame resistance	EN 1021 > part 1+2 (Cigarette + flame test), BS 5852 Crib 5, B1 DIN 4102, M1, UNO 1

FR – Collection 59

Composition	100 % Polyester recyclé (Xtreme FR®)
Largeur	140 cm
Poids	~ 435 g/ml
Résistance à l'abrasion (12 Kpa)	Martindale 100.000 tours
Pilling Resistance EN 12945-2	5
Résistance à la lumière	6 (Scala 1-8)
Résistance aux frottements	4 - 4 sec et humide (Scala 1-5)
Résistance au feu	EN 1021 > partie 1+2 (test cigarette + flamme), BS 5852 Crib 5, B1 DIN 4102, M1, UNO 1

IT – Collection 59

Composizione	100 % Poliestere riciclato (Xtreme FR®)
Altezza	140 cm
Peso	~ 435 g/metro lineare
Resistenza all'abrasione (12 Kpa)	100.000 cicli Martindale
Resistenza al pilling EN 12945-2	5
Resistenza alla luce	6 (Scala 1-8)
Resistenza allo sfregamento	4 - 4 secco e umido (Scala 1-5)
Comportamento al fuoco	EN 1021 > part 1+2 (Sigaretta + test reazione al fuoco), BS 5852 Crib 5, B1 DIN 4102, M1, UNO 1

PT – Collection 59

Composição	100 % Poliéster reciclado (Xtreme FR®)
Largura	140 cm
Peso	~ 435 g/por metro linear
Resistência à abrasão (12 Kpa)	Martindale 100.000 ciclos
Resistência ao borboto EN 12945-2	5
Resistência à Luz EN ISO 105-B02:1999-2	6 (Scala 1-8)
Resistente à Temperatura	4 - 4 seco e húmido (Scala 1-5)
Resistência ao fogo	EN 1021 > partes 1+2 (teste do cigarro + cinza), BS 5852 Crib 5, B1 DIN 4102, M1, UNO 1

DE – Collection 59

Zusammensetzung	100 % Polyester recycelt (Xtreme FR®)
Breite	140 cm
Gewicht	~ 435 g/lfdm
Scheuerverhalten (12 Kpa)	Martindale 100.000 Touren
Pilling Beständigkeit EN 12945-2	5
Lichtechtheit EN ISO 105-B02:1999 · 2	6 (Scala 1-8)
Reibechtheit EN ISO 105-X12:2002	4 - 4 trocken und nass (Scala 1-5)
Brandverhalten	EN 1021 > Teil 1+2 (Zigaretten- und Streichholzflammtest), BS 5852 Crib 5, B1 DIN 4102, M1, UNO 1

NL – Collection 59

Samenstelling	100 % Polyester gerecycled (Xtreme FR®)
Breedte	140 cm
Gewicht	~ 435 g/per m
Scheurvastheid (12 Kpa)	Martindale 100.000 toeren
Pilling bestendigheid EN 12945-2	5
Lichtechtheid EN ISO 105-B02:1999 · 2	6 (Scala 1-8)
Wrijffbestendigheid EN ISO 105-X12:2002	4 - 4 droog en nat (Scala 1-5)
Brandvastheid	EN 1021 > deel 1+2 (sigaret + brandvastheid), BS 5852 Crib 5, B1 DIN 4102, M1, UNO 1

ES – Collection 59

Composición	100 % Poliéster reciclado (Xtreme FR®)
Ancho	140 cm
Peso	~ 435 g/metro lineal
Resistencia a la abrasión (12 Kpa)	100.000 ciclos Martindale
Resistencia al pilling (bolitas) EN 12945-2	5
Resistencia a la luz EN ISO 105-B02:1999 · 2	6 (Scala 1-8)
Resistencia al roce EN ISO 105-X12:2002	4 - 4 seco y húmedo (Scala 1-5)
Resistencia al fuego	EN 1021 > partes 1+2 (test de cigarrillo y cerilla), BS 5852 Crib 5, B1 DIN 4102, M1, UNO 1



Please be aware that the PDF colour shades can appear different from the real fabric colours.

HAWORTH®

- Benelux** · Haworth Benelux B.V. · Tel. +31 8828 770 60
- Czech Republic** · Haworth Czech s.r.o. · Tel. +420 2726 572 40
- France** · Haworth S.A.S. · Tel. +33 1456 445 00
- Germany** · Haworth GmbH · Living Office · Tel. +49 5042 501 0
- Hungary** · Haworth Hungary Kft. · Tel. +36 1201 401 0
- Ireland** · Haworth Ireland Ltd. · Tel. +353 1855 884 0
- Portugal** · Haworth Portugal SA · Tel. +351 2143 450 00
- Spain** · Haworth Spain Ltd. · Tel. +34 9139 804 80
- Switzerland** · Haworth Schweiz AG · Tel. +41 6276 551 51
- United Kingdom** · Haworth UK Ltd. · Tel. +44 2073 241 360
- USA** · Haworth Inc. · One Haworth Center · Tel. +1 6163 933 000

www.haworth-europe.com | www.haworth.com | www.haworth-asia.com

Price group **1**



DH.SCA59 0000

Collection 59 | Price group 1



59/0020



59/0020




59/0016



59/0015



59/0012



59/0019



59/0005



59/0002



59/0006



59/0008